

Karta charakterystyki produktu

Dockskin® 200

Zaktualizowano dnia: 04.08.2025

Producent: SIGA

Zastosowanie

Instrukcja użycia: patrz instrukcja producenta

Struktura: Bezrozpuszczalnikowa mieszanina poliuretanowa

Jednostka opakowaniowa: 6 x 1 kg butelki / karton

Cechy:

			Jednostki	Wartości
Opakowanie	butelka		kg	1.0
Wydajność	butelka	100mm Szerokość zastosowania 200mm Szerokość zastosowania 300mm Szerokość zastosowania	m	~100 ~50 ~30
Odporność na temperaturę			°C	-40 °C do +100 °C
Temperatura aplikacji			°C	-10 °C do +40 °C
Czas schnięcia	20°C/50% rLf	Utwardzanie odbywa się za pomocą wilgoci zawartej w powietrzu i w podłożu. Czas schnięcia może się różnić w zależności od podłoża i wydłuża się w niższych temperaturach	min	35 ±8
Okres przydatności do użycia	W nieotwartym oryginalnym opakowaniu: 12 miesięcy od daty produkcji (patrz nadruk na pojemniku) w temperaturze składowania 20 °C. Chronić przed wilgocią i mrozem.			
Podlega obowiązkowi oznakowania	Podlega obowiązkowi oznakowania zgodnie z przepisami UE, patrz karta charakterystyki substancji niebezpiecznej.			