

Karta charakterystyki produktu

Fentrim® IS 20

Data aktualizacji: 29.10.2024

Dystrybutor: SIGA

Zastosowanie i instrukcja montażu: patrz instrukcja użycia

Budowa: połączenie folii/flizu wykonanego z PO z mocnym i trwałym klejem SIGA

Jednostka opakowania:	Fentrim IS 20 75 mm	8 rolek / karton
	Fentrim IS 20 100 mm	6 rolek / karton
	Fentrim IS 20 150 mm	4 rolki / karton
	Fentrim IS 20 200 mm	2 rolki / karton
	Fentrim IS 20 250 mm	2 rolki / karton
	Fentrim IS 20 300 mm	2 rolki / karton

Charakterystyka:

		Normy	Jednostki	Wartości
Wymiary	długość / szerokość		m	25 / 0.075 25 / 0.1 25 / 0.15 25 / 0.2 25 / 0.25 25 / 0.3
Odporność na temperaturę			°C	-40 °C do +100 °C
Temperatura obróbki			°C	od -10 °C
Dyfuzyjnie równoważna grubość powietrza sd		EN 1931	m	20
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie	wzdłużnie poprzecznie	EN 12311-1	N/50mm	220 140
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągania	wzdłużnie poprzecznie	EN 12311-1	%	70 80
Klasa reakcji na ogień		EN ISO 11925-2	Klasa	E
Przepuszczalność powietrza (Połączenia elementów)		EN 12114	m³/(hmdaPa ^{2/3})	Szczelność (a < 0,1)
Odporność na starzenie	Wysoka wytrzymałość na rozciąganie, nie wysycha i nie kruszy się, ponieważ nie zawiera kauczuku, żywicy ani rozpuszczalnika, może niezawodnie i trwale pochłaniać ruchy elementów konstrukcji.			
Okres przechowywania	nieograniczony			

Warunki wstępne trwałego połączenia	Podłoże musi być suche, zwarte, równe, wytrzymałe, wolne od kurzu i tłuszczu oraz zapewniające przyczepność kleju. Przed sklejeniem należy oczyścić podłoże i folie oraz wykonać na miejscu próbę testową sklejaną.
Barwa	biała